

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
индустријска со за посипање путева
ПОДАЦИ О КВАЛИТЕТУ

Редни број	Подаци	Услови квалитета према Правилнику о квалитету и другим захтевима за индустријску со и со за посипање путева	Метода испитивања индустријске соли за посипање путева
1.	Узимање узорка за испитивање	1000 g	SRPS E.Z8. 001/02
2.	Садржај NaCl рачунато на суву материју	min 96%	SRPS H.G8. 077/83
3.	Садржај калијум-јодида	<1 (mg / kg)	SRPS E.Z8. 002/01
4.	Садржај воде	max 1%	SRPS H.B8. 321/76
5.	Боја	Кристална супстанца сивкасто беле боје	-
6.	Мирис	Не садржи	-
7.	Примесе	Не садржи	-
8.	Садржај адитива калијум хексацијаноферата (II)	40ppm – 60ppm (mg / kg)	ESPA/CN-E/111-96
9.	Садржај минералних примеса нерастворљивих у HCl	max 2%	SRPS H.B8. 321/76
10.	Гранулација	Величина честица	Прописани удео
		>4.00 mm 2.0-4.0 mm 0.5-2.0 mm < 0.50 mm	max 20% 15% - 45% 40% - 70% max 10%

- ТЕСТ КОНТРОЛЕ

Тест контроле се мора изводити на испорученим количинама посипног материјала -индустријске соли , према важећим стандардима и то : садржај воде и гранулометријски састав

Код избора посипних материјала примењује се поступак прикупљања набављача преко јавног конкурса . Понуђачи морају код предаје понуде на јавном конкурс у приложити и извештаје у складу са горе наведеним захтевима .